

METODO SPRAY

SPRUZZARE
LENTAMENTE

1 MANO = 135 ml/m²
3 MANI = 400 ml/m²

PRIMO GIORNO

1 - AGITARE E PREPARARE

2 - PRIMA MANO

3 - RASTRELLARE

4 - SECONDA MANO



5L

Agitare bene il flacone e versare EASIHOLD nello spruzzatore. Si consiglia di utilizzare uno spruzzatore senza premiscelazione aria (Airless).



800ml

Agitare bene il flacone e assicurarsi che l'ugello sia impostato correttamente.



Applicare il primo strato sulla superficie pulita e asciutta, spruzzando lentamente e in modo controllato, assicurando una copertura uniforme.



Dopo aver applicato il primo strato, rastrellare o muovere le rocce per esporre il materiale non rivestito. In questo modo ci si assicura che la superficie sia sufficientemente coperta da EASIHOLD.



Per la seconda mano seguire lo stesso metodo della fase 2. Una volta ottenuta una copertura uniforme, compattare la superficie per ottenere il miglior risultato di adesione.

24h

LASCIARE ASCIUGARE 24 ORE

24h

SECONDO GIORNO

5 - TERZA MANO

24h



Una volta asciutte le prime due mani, applicare la terza e ultima mano di finitura sulla superficie. Lasciare asciugare e se necessario, ripetere l'applicazione per una maggiore tenuta.

24h



Utilizzare solo pietre lavate e asciutte



Garantire 3 giorni di clima caldo e asciutto dopo la posa.




Utilizzare in assenza di pioggia e con temperature superiori a 7°C

RACCOMANDAZIONI

SPESSORE STRATO	MIGLIOR RISULTATO	RISULTATO BUONO	NON RACCOMANDATO
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
DIMENSIONI DEGLI INERTI	MIGLIORI RISULTATI	BUONI RISULTATI	NON RACCOMANDATI
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

DESTINAZIONI D'USO




Usò
decorativo



Traffico
pedonale



Zone
carrabili



Sotto gli
arredi

EASIHOLD



A BASE D'ACQUA



NON TOSSICO



NON DANNOSO



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

SPRAY METHOD

SPRAY SLOWLY

1 COAT = 135 ml/m² (0.42 fl oz/ft²)
3 COATS = 400 ml/m² (1.25 fl oz/ft²)



Use only washed and dry stones



Warm and dry weather should be expected for the coming 3 days



Use in the absence of rain with temperatures above 7°C (44°F)

EASIHOLD



DAY ONE

DAY TWO

1 - PREPARATION

2 - FIRST COAT

3 - RAKE

4 - SECOND COAT

24h

5 - THIRD COAT

24h

RECOMMENDATIONS



5L
(1.3 gal)

Shake the bottle and pour EASIHOLD into the sprayer. It is recommended to use a airless sprayer.



Apply the first coat to the clean dry surface, spraying slowly and in a controlled manner, ensuring even coverage.



After applying the first coat, rake or move the rocks to expose the uncoated material. This ensures that the surface is sufficiently covered with EASIHOLD.



For the second coat, follow the same method as in phase 2. Once uniform coverage is achieved, compact the surface to obtain the best adhesion result.

LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

24h



Once the first two coats are dry, apply the third and final coat to the surface. Allow to dry and if necessary, repeat the application for greater hold.


LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

24h

LAYER THICKNESS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<8 mm (0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
13-20 mm (0.47"-0.78")			
21-24 mm (0.78"-0.94")			
>24 mm (0.94")			

AGGREGATE DIMENSIONS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<3 mm (0.11")			
3-5 mm (0.11"-0.19")			
5-8 mm (0.19"-0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
12-16 mm (0.47"-0.63")			
>16 mm (0.63")			

INTENDED USE




Decorative use



Pedestrian traffic



Driveways



Underneath Furniture



WATER BASED



NON-TOXIC



NOT HARMFUL



VIDEO

SPRÜHVERFAHREN

LANGSAM
SPRÜHEN

1 Schicht = 135 ml/m²
3 Schichten = 400 ml/m²



Nur gewaschene
und trockene Steine
verwenden.



Bitte achten Sie darauf,
dass drei Tage nach
der Verarbeitung, warmes
und trockendes Wetter sein sollte.



Verwendung
bei trockenem Wetter
und Temperaturen
über 7°C.

TAG EINS

1 - VORBEREITUNG



5L

Flasche gut schütteln
und EASIHOLD in das
Sprühgerät füllen.
Es wird empfohlen, ein
Sprühgerät ohne
Luftvermischung
(Airless) zu verwenden.



800ml

Die Flasche gut
schütteln und
sicherstellen, dass die
Düse korrekt eingestellt
ist.

2 - ERSTE SCHICHT



Tragen Sie die erste
Schicht auf die saubere
und trockene Oberfläche
auf, indem Sie langsam
und kontrolliert sprühen,
um eine gleichmäßige
Abdeckung zu
gewährleisten.

3 - ABZIEHEN



Nachdem die erste Schicht
aufgetragen wurde, harken
oder bewegen Sie die
Steine, um das nicht
beschichtete Material
freizulegen. Auf diese Weise
stellen Sie sicher, dass die
Oberfläche ausreichend mit
EASIHOLD bedeckt ist.

4 - ZWEITE SCHICHT



Für die zweite Schicht
denselben Vorgang wie in
Phase 2 anwenden.
Sobald eine gleichmäßige
Abdeckung erreicht ist, die
Oberfläche leicht
verdichten, um das beste
Haftungsergebnis zu
erzielen.


24h

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

TAG ZWEI

5 - DRITTE SCHICHT



Nachdem die ersten
beiden Schichten
getrocknet sind, die dritte
und letzte Schicht der
Endbehandlung auf die
Oberfläche auftragen.
Trocknen lassen und falls
notwendig, die Anwendung
für eine bessere Haftung
wiederholen.

24h


24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

EMPFEHLUNGEN

SCHICHTDICKE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
KORNGRÖSSE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

VORGESEHENE VERWENDUNG




Dekorativer
Einsatz



Fussgänge
verkehr



Befahrbare
Bereiche



Unter
Möbel

EASIHOLD



WASSERBASIERT



UNGEFÄHRlich



UNSCHÄDLICH



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

METHODE SPRAY

**PULVÉRISER
LENTEMENT**

1 couche= 135 ml/m²
3 couches= 400 ml/m²



Utilisez uniquement
des pierres
lavées et séchées



Garantie 3 jours
d'un climat chaud et sec
après l'installation



Utiliser en l'absence de
pluie et températures
au-dessus de 7°C

PREMIER JOUR

1 - SECOUER ET PRÉPARER



5L

Agitez bien le flacon et versez EASIHOLD dans le pulvérisateur. Nous recommandons d'utiliser un pulvérisateur sans pré-mélange d'air (Airless).



800ml

Agitez bien le flacon et assurez-vous que la buse est correctement réglée



Appliquez la première couche sur la surface propre et sèche, en pulvérisant lentement et de manière contrôlée, en assurant une couverture uniforme.

2 - PREMIÈRE COUCHE



Après avoir appliqué la première couche, ratissez ou déplacez les roches pour exposer le matériau non recouvert. Cela garantit que la surface est suffisamment couverte par EASIHOLD.

3 - RÂTISSAGE



Pour la deuxième couche, suivre la même méthode que la phase 2. Une fois la couverture uniforme obtenue, compacter la surface pour obtenir le meilleur résultat d'adhérence.

24h

LAISSER SÉCHER 24 HEURES

24h

DEUXIÈME JOUR

4 - DEUXIÈME COUCHE



Une fois les deux premières couches sont sèches, appliquez la troisième et dernière couche de finition sur la surface. Laisser sécher et si besoin répéter l'application pour une meilleure tenue

24h


LAISSER SÉCHER 24 HEURES

24h

RECOMMANDATIONS

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			




Utilisation
décorative



Circulation
piétonne



Zones de
véhicules



Sous les
meubles

VORGESEHENE VERWENDUNG

EASIHOLD



À BASE D'EAU



NON TOXIQUE



PAS NOCIF



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO